

MARMOLADA FINISH

vápenná barva

881 00

Popis	Minerální vápenná barva na bázi velmi jemného hašeného vápna, přírodních zemitých pigmentů , velmi bílých mirkonizovaných plniv a inertních příměsi, které zvyšují přilnavost. Nesprášuje a po vyzráni je omyvatelná a prodyšná.	
Použití	Matná povrchová úprava exteriérových i interiérových povrchů, kde se požaduje bělost, prodyšnost, jedinečné vlastnosti vápna a snadná aplikace. Je vhodná také jako konečná povrchová úprava sanačních omítok. Pro své charakteristické chromatické vlastnosti je nátěr velmi vhodný při restaurování historických fasád.	
Podklad	Minerální povrchy, vápenná omítka, sanační omítka, běžná vápenno-cementová nebo cementová omítka, musí být vhodné pro aplikaci vápenného nátěru (neodpuzující vodu a savé)	
Technické parametry	<ul style="list-style-type: none"> - Typ pojiva - obsah organických složek - Měrná hmotnost(EN ISO 2811-11) - Viskozita - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) - Tloušťka suchého filmu (ISO 2008-5b) - Lesk bílé (EN ISO 2813) - Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem) - kryvost (M.U. 1631) - Klasif.stupeň faktoru difúzního odporu (UNI EN ISO 7783-2) třída I (vysoká) - Ekviv.dif. tloušťka (UNI EN ISO 7783-2) - Klasifikace podle 2004/42/EU 	
	velmi kvalitní jemné modifikované hašené vápno < 5% (v neředěném výrobku)	
	1,37 ± 0,05 kg/l	12.000 cps ± 2.000
	49 % hm ± 2	
	50 µm	<5 gloss při 85°
	90 ± 2	93 ± 1
	< 0,005m (na 100µm suché)	hodnota VOC (2010) max.30g/l
Aplikace	Malířská štětka	
Tapl. při aplikaci	+5 °C až +30 °C	
Ředění	1.nátěr: 15% vody, tj. na 20kg barvy 3 l vody 2.nátěr: 10% vody, tj. na 20kg barvy 2 l vody	
Typ ředidla	Voda	
Vydatnost*	0,4 kg/m ² pro dvě vrstvy	* Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.
Rel. vlhkost	max. 80%	
Zasych. při 20°C	12 hodin	
Interval mezi nát.	min. 4 hodiny mezi 1. a 2. nátěrem	Konečný efekt se dosáhne za 3 - 4 týdny po úplném vyzráni vápna.

Způsob dodávky 20 kg

Zpracování, příprava podkladu

Povrch musí být vyzrálý, suchý, čistý. Neaplikovat na přehřáté povrchy na přímém slunci nebo za silného větru. Minerální podklady musí být vyzrálé, čisté a okartáčované a při velmi suchých podkladech a vysokých teplotách je vhodné podklad navlhčit.

Minerální omítka vyzrálá, bez vysprávek : pokud sprášuje, aplikovat jeden nátěr FIXACRILU ředěného až 3:1 vodou podle savosti podkladu. Aplikovat křížně dva až tři nátěry materiálu MARMOLADA FINISH.

Minerální omítka s vysprávkami: pokud je sprášující, aplikovat jeden nátěr FIXACRILU. Celý povrch vyhladit pomocí PAULINSANA RAS a nechat 10 dní vyzrát.

Minerální omítka již dříve natřená nátěrem nebo tenkovrstvou omítkou: nátěr odstranit až na omítku pomocí SVERNILU, veškeré zbytky odstranit proudem tlakové vody. Aplikovat jednu vrstvu penetrace ISOMUR a nechat 24 hodin zaschnout. Eventuální vysprávky provést materiálem PAULINSANA INTO a potom první vrstvu vyhlazovací hmoty PAULINSANA RAS smíchané s 17% vody a 6% LAMPOLATU (1,3 litru LAMPOLATU na 22 kg balení). Po 24 hod. aplikovat druhou vrstvu PAULINSANA RAS smíchaného s vodou a nechat 10 dní zrát. Pokud je třeba, podklad navlhčit a aplikovat MARMOLADU FINISH krátkými tahy do kříže. Po nejdříve 4 hodinách a každopádně na zcela suchý povrch aplikovat druhou vrstvu stejným způsobem. Fasádu chránit před deštěm alespoň 48-72 hodin, protože v opačném případě by mohly vzniknout bílé výkvěty.

Skladování Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. Při delším skladování má tendenci houstnout, nutno dobře promíchat. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Materiál je nehořlavý. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při zasazení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejovy štíty; Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu s kůží umýt vodou a mydlem, při náhodném požití nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře.

Nakládání s odpadem

Viz. bezpečnostní list