



FLOOR & TILES

H₂O

SATÉNOVÝ VODOU
ŘEDITELNÝ
PRYSKYŘIČNÝ EMAIL
ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ

Pro podlahy, dlaždice a
problematické podklady





FLOOR&TILES

H₂O

SATÉNOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ PRYSKYŘIČNÝ EMAIL ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Pro podlahy, dlaždice a problematické podklady


JEDEN VÝROBEK, JEDNO ŘEŠENÍ

Snadná aplikace jako u emailu a odolnost jako u pryskyřice. Umožňuje vdechnout nový život všem prostorům.

Zajišťuje maximální přilnavost na problematických podkladech a vysokou odolnost vůči mastnotě, poškrábání a mechanickému zatížení při chůzi.

Barevná nebo transparentní varianta, hladký saténový nebo protiskluzový saténový povrch. Ve standardním systému jsou obnovené plochy připraveny k použití již za 24 hodin.

VLASTNOSTI



PODKLADY → vodorovné a svislé plochy

KERAMIKA



CEMENT



DALŠÍ PODKLADY → pouze svislé plochy | pouze plochy bez pochozího zatížení

DŘEVO



KOV



TUHÉ PVC



SKLO



FLOOR&TILES H₂O



K DISPOZICI:

- BÍLÁ** Přípravena k použití jako bílá | Základ pro nejsvětlejší odstíny.
- BÁZE S** Základ pro světlé a středně intenzivní odstíny.
- BÁZE N** Přípravena k použití jako transparentní | Základ pro intenzivní odstíny.

BALENÍ:

0,750 l + 40 ml promotor přilnavosti

2,5 l + 135 ml promotor přilnavosti

10 l + 540 ml promotor přilnavosti (4 x 135 ml promotor přilnavosti)



FLOOR&TILES

PROTISKLUZOVÁ PŘÍSDA



BALENÍ:

110 g → **0,750 l**

360 g → **2,5 l**

1 440 g → **10 l**

PŘÍSDA

FLOOR & TILES H2O

PŘÍSDA

FLOOR & TILES H2O

PŘÍSDA

FLOOR & TILES H2O

Produkt FLOOR & TILES H2O musí být vždy aplikován po předchozím smíchání s příslušným promotorem přilnavosti. Po přidání promotoru je nutné směs spotřebovat do 24 hodin. Při použití po této době ztrácí značnou část přilnavosti, rychlosti schnutí a pochoznosti.

Pro vytvoření protiskluzového povrchu ve třídě S2 podle normy UNI EN 1436:2018 použijte příslušnou protiskluzovou přísadu a postupujte podle uvedeného aplikačního systému.



FLOOR&TILES

H₂O

VÝHODY

NAVRŽENO S OHLEDEM NA ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- VODOU ŘEDITELNÁ FORMULACE • BEZ ZÁPACHU • ŘEDITELNÝ POUZE VODOU

JEDEN VÝROBEK, JEDNO ŘEŠENÍ

- VHODNÝ PRO VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY • MAXIMÁLNÍ PŘILNAVOST NA RŮZNÉ PODKLADY
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ A ODĚRU • POCHOZÍ A POJÍZDNÝ
- HLADKÝ NEBO PROTISKLUZOVÝ POVRCH • VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM A SKVRNÁM
- VÝJIMEČNĚ SNADNÉ ČIŠTĚNÍ • HACCP: VHODNÝ DO PROSTOR S KONTROLOVANOU HYGIENOU
- PRO INTERIÉR I EXTERIÉR • TÓNOVATELNÝ DO VÍCE NEŽ 1 500 Odstínů

PŘÍPRAVA PODKLADŮ

PODLAHY A DLAŽDICE → vodorovné a svislé plochy

MATNÉ NEBO SATÉNOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBA:

Podklad důkladně odmastěte a vyčistěte. V koupelnách, prádelnách a dalších prostorách, kde může docházet ke stání vody, použijte vhodný přípravek pro odstranění vodního kamene.

LESKLÉ KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBA:

Podklad důkladně odmastěte a vyčistěte. V koupelnách, prádelnách a dalších prostorách, kde může docházet ke stání vody, použijte vhodný přípravek pro odstranění vodního kamene.

Pouze při aplikaci krycího systému FLOOR & TILES H₂O v intenzivním odstínu z NEUTRÁLNÍ BÁZE je nutný základní nátěr. Do FLOOR & TILES H₂O NEUTRÁLNÍ BÁZE přidejte 12 % vody (90 g do 0,750 l, 360 g do 2,5 l) a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do 2,5 l. Důkladně promíchejte. Do 24 hodin aplikujte jednu vrstvu a před dalším systémem vyčkejte 6 hodin.

CEMENTOVÉ PODKLADY:

Odstraňte veškeré nesoudržné části. Lesklý povrch lehce zdrsněte. Vhodným čisticím prostředkem odstraňte prach, nečistoty a mastné skvrny. Povrch důkladně opláchněte a nechte zcela vyschnout.

DALŠÍ PODKLADY → pouze svislé plochy | pouze plochy bez pochozího zatížení

STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY A MALBY:

Pečlivě zkontrolujte soudržnost stávající vrstvy nátěru nebo malby.

U nesoudržného podkladu (např. paropropustné nebo omyvatelné malby) odstraňte původní nátěr až na pevný a soudržný podklad. Odstraňte prach a nečistoty a poté aplikujte vhodnou vodou ředitelnou zpevňující penetraci FIXACRIL (FIXATIV).

U soudržných nátěrů (laky, emaily, stěnové emaily, vysoce omyvatelné nátěry) povrch důkladně vyčistěte a odmastěte. Lesklý povrch přebruste velmi jemným brusným papírem a odstraňte prach po broušení.

DŘEVO:

Nerovnosti vytmelte produktem LAMPOSTUCCO a lehce přebruste. V případě potřeby aplikujte jednu až dvě vrstvy FONDO UNIVERSALE ALL'ACQUA nebo PRIMER PRO H2O.

SKLO:

Povrch důkladně odmastěte a vyčistěte.

TUHÉ PVC:

Povrch důkladně omyjte vodou a čisticím prostředkem, zmatněte velmi jemným brusným papírem a odstraňte prach po broušení.

MĚĎ A HLINÍK:

Povrch důkladně umyjte vodou a čisticím prostředkem a nechte vyschnout.

ŽELEZO:

Odstraňte rez. Povrch vyčistěte, odmastěte a ošetřete vhodným antikoročním základním nátěrem. Podle podmínek expozice naneste jednu až dvě vrstvy ZINCOLAC PRIMER.

NOVÝ POZINKOVANÝ PLECH:

Nechte plech vyžrát. Poté jej důkladně odmastěte vodou a čisticím prostředkem.

STARŠÍ POZINKOVANÝ PLECH:

Povrch důkladně odmastěte a vyčistěte. Pokud se objeví stopy rzi, aplikujte ZINCOLAC PRIMER.

DALŠÍ PODKLADY

ASFALT:

Omyjte vysokotlakým čističem a průmyslovým čisticím prostředkem, abyste odstranili nečistoty a zbytky olejů. Důkladně opláchněte a nechte vyschnout.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY PODKLADY:

- Vždy předem proveďte zkoušku přilnavosti, protože podklady mohou být ošetřeny neviditelnými olejovými nebo vodoodpudivými přípravky.
- Ujistěte se, že podklad neobsahuje zbytkovou vlhkost.

APLIKAČNÍ SYSTÉMY STANDARDNÍ SATÉNOVÝ POVRCH

KRYCÍ SYSTÉM		ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA M ²
Podklad vhodně připravte.		
1	<p>ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: Použijte bílý nebo barevný FLOOR & TILES H2O. Přidejte 5 % vody a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Směs důkladně promíchejte do homogenní konzistence. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</p>	
2	<p>Aplikujte první vrstvu bílého nebo barevného FLOOR & TILES H2O. Jde o saténový vodou ředitelný pryskyřičný email pro interiér i exteriér. Druhou vrstvu aplikujte po 6–8 hodinách. U velmi čistých odstínů (oranžová, fialová apod.) může být pro dokonalé krytí nutná třetí vrstva. Aplikujte ji 6–8 hodin po předchozí vrstvě. Povrch je pochozí a/nebo pojízdný nejdříve po 24 hodinách*.</p>	12–14 m ² /l NA VRSTVU

TRANSPARENTNÍ SYSTÉM		ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA M ²
Podklad vhodně připravte.		
1	<p>ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: Použijte FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZI. Přidejte 12 % vody (90 g do balení 0,750 l nebo 360 g do balení 2,5 l) a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Důkladně promíchejte do homogenní konzistence. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</p>	
2	<p>Aplikujte první vrstvu FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZE, saténového vodou ředitelného pryskyřičného emailu pro interiér i exteriér. Druhou vrstvu aplikujte po 6–8 hodinách. Povrch je pochozí a/nebo pojízdný nejdříve po 24 hodinách*.</p>	12–14 m ² /l NA VRSTVU

SYSTÉM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – TRANSPARENTNÍ NEBO KRYCÍ		ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA M ²
Vytvořte standardní transparentní nebo krycí systém podle předchozího postupu. Pro zvýšení mechanické odolnosti lze aplikovat doplňkovou transparentní vrstvu dle následujícího postupu.		
3	<p>ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: Použijte FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZI. Přidejte 12 % vody (90 g do balení 0,750 l nebo 360 g do balení 2,5 l) a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Důkladně promíchejte do homogenní konzistence. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</p>	
4	<p>Aplikujte jednu vrstvu FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZE, saténového vodou ředitelného pryskyřičného emailu pro interiér i exteriér. Povrch je pochozí a/nebo pojízdný nejdříve po 24 hodinách*.</p>	12–14 m ² /l

*Uvedené časy se mohou výrazně lišit podle typu podkladu, okolních podmínek a intenzity mechanického zatížení.

APLIKAČNÍ SYSTÉMY PROTISKLUZOVÝ SATÉNOVÝ POVRCH

KRYCÍ SYSTÉM GRIP S2 (PODLE UNI EN 1436:2018)		ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA M ²
<i>Podklad vhodně připravte.</i>		
1	ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: <i>Použijte bílý nebo barevný FLOOR & TILES H2O. Přidejte 5 % vody a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Směs důkladně promíchejte do homogenní konzistence. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</i>	
2	Aplikujte první vrstvu bílého nebo barevného FLOOR & TILES H2O. Druhou vrstvu aplikujte po 6–8 hodinách.	12–14 m ² /l NA VRSTVU
3	PROTISKLUZOVÁ VRSTVA – ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: <i>Použijte bílý nebo barevný FLOOR & TILES H2O. Přidejte 5 % vody a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Přidejte protiskluzovou přísadu FLOOR & TILES: 110 g do balení 0,750 l nebo 360 g do balení 2,5 l. Důkladně promíchejte do homogenní konzistence. V případě potřeby míchejte i během aplikace. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</i>	
4	Po aplikaci předchozí vrstvy vyčkejte 12 hodin. Aplikujte finální protiskluzovou vrstvu bílého nebo barevného FLOOR & TILES H2O, připraveného podle předchozího bodu. Povrch je pochozí a/nebo pojízdný nejdříve po 24 hodinách*.	12 m ² /l

TRANSPARENTNÍ SYSTÉM GRIP S2 (PODLE UNI EN 1436:2018)		ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA M ²
<i>Podklad vhodně připravte.</i>		
1	ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: <i>Použijte FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZI. Přidejte 12 % vody (90 g do balení 0,750 l nebo 360 g do balení 2,5 l) a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Důkladně promíchejte do homogenní konzistence. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</i>	
2	Aplikujte první vrstvu FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZE. Druhou vrstvu aplikujte po 6–8 hodinách.	12–14 m ² /l NA VRSTVU
3	PROTISKLUZOVÁ VRSTVA – ŘEDĚNÍ A MÍCHÁNÍ: <i>Použijte FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZI, přidejte 12 % vody a neprotřepávejte. Přidejte promotor přilnavosti: 40 ml do balení 0,750 l nebo 135 ml do balení 2,5 l. Přidejte protiskluzovou přísadu FLOOR & TILES: 110 g do balení 0,750 l nebo 360 g do balení 2,5 l. Důkladně promíchejte do homogenní konzistence. V případě potřeby míchejte i během aplikace. Aplikujte do 24 hodin od smíchání.</i>	
4	Po aplikaci předchozí vrstvy vyčkejte 12 hodin. Aplikujte finální protiskluzovou vrstvu produktem FLOOR & TILES H2O NEUTRÁLNÍ BÁZE, připraveným podle předchozího bodu. Povrch je pochozí a/nebo pojízdný nejdříve po 24 hodinách*.	12 m ² /l

*Uvedené časy se mohou výrazně lišit podle typu podkladu, okolních podmínek a intenzity mechanického zatížení.

Technické informace

→ TECHNICKÝ LIST

FLOOR&TILES
H₂O



→ TECHNICKÝ LIST – PROTISKLUZOVÁ

FLOOR&TILES
PŘÍSADA



→ VÍCE NEŽ 1 500 ODS TÍNŮ



VZORNÍK
ARREDO INTERNI 1500



VZORNÍK
RAL K7



Další informace o produktech Paulin:
www.paulin.cz





Paulín CZ, s.r.o.

Příkop 843/4

602 00 Brno

Česká Republika

T +420 777 241 998

paulin@paulin.cz

SLEDUJTE NÁS



www.paulin.cz