

Technický list

BLOCKAFIX

interiérový nátěr na bázi alkydových pryskyřic 215 00

Popis Rozpouštědlová interiérová nátěrová hmota pro rychlou a účinnou renovaci špinavých podkladů. Blokuje případnou tvorbu skvrn, výborně kryje, je prodyšná, přilnavá a zcela omyvatelná, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic, oxidu titaničitého, mikronizovaných plniv a aditiv. Zapáchá po rozpouštědlech.

Použití Kryje skvrny po kouři, nikotinu, kávě, sazích a mastnotách na zdech. Zvláště vhodná pro nátěry barů, krbů, kuchyní, restaurací, pivnic, kde nedostačují tradiční výrobky.

Podklad Cementové nebo sádrové omítky, omyvatelné barvy.

Technické parametry

- Typ pojiva	modifikované alkydové pryskyřice
- Měrná hmotnost	1,48 kg/l ± 0,02
- Viskozita	3500 ÷ 4500 cps
- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)	79 % ± 1
- Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)	32 ± 2
- Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)	86 ± 5
- Omyvatelnost (UNI 10560)	> 30.000 cyklů
- Tloušťka suchého filmu (ISO 2808-5b)	60 – 70 µm
- Stupeň znečištění (UNI 10792)	1 (velmi nízká)
- Klasifikace podle 2004/42/EU	Hodnota VOC (2010) max. 500 g/l (Kat.A/i)

Aplikace Štětec, váleček.

Teplota při aplik. +5 °C až +28 °C

Ředění max.do 7 % - při aplikaci štětcem, plstěným válečkem

Typ ředidla PINOSOLVE (nebo S6006)

Vydatnost *) **8 - 10 m²/l** na jeden nátěr *)*Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Zasych. při 20°C úplné po 24 hod., interval mezi nátěry minimálně 12 hod. **Rel. vlhkost** max. 80%

Způsob dodávky 0,75 l ; 4 l kovový obal

Upozornění V průběhu aplikace je nutné větrání. Nepoužívat na vlhké povrchy. V případě přetírání vodou ředitelnými nátěry se mohou na povrchu vytvořit skvrny. Barva - bílá. Může být tónováno do lehce pastelových odstínů.

Zpracování, příprava podkladu : Podklad musí být zcela čistý, okartáčovaný. Staré nátěry, nánosy se mechanicky odstraní. Prašné povrchy se ošetří jedním nátěrem hodně rozředěným rozpouštědlovým izolantem ISOMUR a poté se aplikuje nátěr BLOKAFIX.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. říjen 2025