Technický list



FLASH PAINT

Speciální fasádní barva pro údržbu a barevnou obnovu fasádních probarvených omítek 520 00

Popis

Speciální sjednocující, prodyšná, neplněná, exteriérová nátěrová hmota vyvinutá pro údržbu a obnovu a jako finální úprava tenkovrstvých omítek a betonových povrchů.
Je na bázi kopolymerů ve vodní emulzi, světlostálých pigmentů, mikronizovaných křemenných přísad a aditiv, s odolností proti plísním a řasám.
Odpovídá normám EN 15457 (odolnost proti růstu hub) a EN 15458 (odolnost proti růstu řas).

Použití

Pro sjednocení a oživení tenkovrstvých omítek akrylátových, siloxanových, silikátových a vápenných, také vhodná pro betonové povrchy. Žádným způsobem neovlivňuje vlastnosti, jako jsou prodyšnost, chromatický a estetický vzhled a navíc zaceluje drobné mikrotrhliny v podkladu. Výrobek není vhodný pro nátěry původních fasád s výraznou změnou barevnosti. Sjednocuje barevný tón a dodává vynikající odolnost proti růsti plísní a řas.

Typ podklad

Tenkovrstvé omítkoviny na bázi akrylátu, siloxanu, silikátu a vápna, betonové povrchy.

Technické parametry

- Typ pojiva	kopolymer ve vodní emulzi
- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,20 ± 0,05 kg/l
- Viskozita	2.200 cps ± 300
- Suchý zbytek (EN ISO 3251)	33 % hm. ± 2
- pH (UNI 8311)	8,5 ± 0,5
- Granulometrie max. (EN 1015-1)	50 µ
- Tloušťka suchého filmu na jeden nátěr(ISO 2808-5b)	25-30
- Ekvivalent dif. odporu Sd (EN ISO 7783-2)	< 0,14 m (při 50µ suché)
- Klasif.stupeň faktoru difúzního odporu (UNI EN ISO 7783-2)	třída I (vysoká)
- Nasákavost wa (EN 1062-3)	< 0,1 kg/m2x h 0,5 (nízká)
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010) max.40 g/l (A/c)

Aplikace Štětec, plstěný váleček.

Teplota při aplik. +5 °C až +28 °C **Rel. vlhkost** max. 80%

Ředění **1.** Nátěr 25% **2.** nátěr 15% **Typ ředidla** Voda

Vydatnost *) **0,1 kg/m²** na jeden nátěr

*) *Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Zasych. při 20°C úplné po 12 hod., přetíratelnost po 4 hodinách , 48 hodin chránit před deštěm.

Způsob dodávky 18 kg plastový obal

Upozornění a všeobecné pokyny

– Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché (zejména vápenné podklady). – Neaplikovat na přímém slunci nebo za silného větru. – Neaplikovat na stejnou stěnu výrobek jiné šarže. Eventuální přerušení během aplikace je třeba dělat na hranách nebo technických spárách. – Na velmi savých podkladech, aplikujte krátkými a křížnými tahy štětce, aby se zabránilo nejednotnému vzhledu – Při aplikaci nátěrů na podklady o zrnitosti 1,2 mm pozor na riziko zatékání.

Zpracování, příprava podkladu

Nové povrchy, které je třeba sjednotit, nevyžadují žádnou přípravu. Staré omítky : ošetřované povrchy musí být čisté (doporučuje se omytí tlakovou vodou). Podklady, které jsou napadeny plísní a houbami je třeba ošetřit biocidním roztokem BIOCID. Na zcela suchý podklad poté nanést vhodně zředěný FLASH PAINT. Ve venkovním prostředí je nutno 48 hod. chránit před deštěm.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace
Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

Upozornění
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

rev. říjen 2025