



FLOOR & TILES

Smaltový email pro exteriér i interiér

265 00

Použití Pololesklý vodou ředitelný dvousložkový email pro exteriér a interiér na bázi akrylátových pryskyřic, pigmentů a složek, které zvyšují přídržnou. Email se smíchá se složkou ke zvýšení přílnavosti PROMOTORE DI ADESIONE (kód 26550) v poměru 1:20. Konečný nátěr je velmi odolný oděru, vodě a tvoří uzavřený a skelný povrch (vetrifikuje).

Použití Je vhodný pro použití jak v interiéru, tak i v exteriéru pro dekoraci a ochranu podlah ve sklepech, garážích, skladech, halách, pro ohraničení parkovišť, nakládacích /vykládacích ploch apod. Může být aplikován v místech, kde je provoz vozidel. Je také vhodný pro aplikaci na vertikální zdi v prostředí, kde je vyžadována odolnost vůči kondenzující vodě nebo nahodilému kontaktu s vodou (koupelny, prádelny, kuchyně, kotelny apod.). Pro zvýšení protiskluzových vlastností lze do systému přidat FLOOR&TILES ADDITIVO ANTISCIVOLO (kód 26580), které vytváří hrubší povrch a zvyšuje jeho protiskluzové vlastnosti.

Typ podkladu Minerální podklady (beton, omítky), asphalt, keramika (obklady a dlažby), sklo

Technické parametry

- Typ pojiva	akrylátová emulze
- Adhezni prostředek	silan v roztoku
- Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,12 ± 0,1 kg / l podle odstínu
- Viskozita dodávky pro bílé testování (ASTM D2196)	4 300 ± 500 cps
- Suchý zbytek v hmotnosti WHITE ENAMEL (EN ISO 3251)	45 ÷ 49%
- Suchý zbytek podle hmotnosti BASE A (EN ISO 3251)	30 - 34% 30 min.
- Bělost lesku (EN ISO 2813)	10 ÷ 20 lesk při 60 °; 35 ÷ 45 lesk při 85 °
- Tloušťka suchého filmu	cca 25 µm (na 1 nátěr)
- Klasifikace podle 2004/42/EU	Hodnota VOC(2010) výrobku k použití 119,08 g/l (A/j)

Aplikace štětec, váleček, nástřik

Zasychání při 20°C Na dotek 3 - 4 hodiny. Druhá vrstva : nátěr po 6-8 hodinách. Celkové zasychání : 24 - 48 hodin.

Rel. vlhkost max. 80%

Teplota při aplik. + 10 °C až + 35 °C

Vydatnost 12-14 m² / l na nátěr

Způsob dodávky Kovové obaly 0,75 l nebo 2,5 l

PŘÍPRAVA PODKLADU: - *Cementové podklady:* Jakékoliv nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsňte ho lehce zbrúšením. Očistěte vhodným detergentem, odstraňte prach a nečistoty a dobře opláchněte. Nechte zcela vyschnout. - *Asfalt:* omyjte tlakovým čističem a průmyslovými čisticími prostředky, abyste odstranili všechny stopy nečistot a olejových zbytků. Velmi pečlivě opláchněte a nechte uschnout. - *Keramika a sklo:* dokonale odmastěte a vyčistěte. V případě použití v koupelnách, prádelnách a v prostředí, kde se drží voda, použijte specifické produkty pro odstraňování vápence při čištění podkladu. - *Staré smalty:* Veškeré nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsňte ho lehce zbrúšením. Očistěte čisticím prostředkem, který odstraní všechny stopy prachu, nečistot a dobře opláchněte. Nechte důkladně vyschnout.

ŘEDĚNÍ A MÍSENÍ PRODUKTU, APLIKACE: Nejříve je nutno přidat 5 % vody (v případě transparentního nátěru přidat 12 % vody). NEPROMÍCHÁVAT ! Ihned potom přidat v určeném poměru složku ke zvýšení přílnavosti PROMOTORE DI ADESIONE. Poměr mísení 40 ml PROMOTORE DI ADESIONE na jedno balení 750 ml a balení 135 ml PROMOTORE DI ADESIONE na balení 2,5 litrů. Dobře homogenizovat a aplikovat první vrstvu. Druhou vrstvu aplikovat po 6-8 hodinách. Prostor je pochůzný další den. U míst, kde bude provoz vozidel čekat 48-72 hodin.

POUŽITÍ PROTISKLUZOVÉHO ADITIVA: FLOOR&TILES ADDITIVO ANTISCIVOLO (kód 26580) je určeno ke zvýšení protiskluzových vlastností nátěru FLOOR & TILES. Aditivum je dodáváno v předem odměřeném množství pro balení FLOOR & TILES 0,75 l a 2,5 l. Přidává se až po smíchání FLOOR & TILES s PROMOTORE DI ADESIONE. Po přidání aditiva směs znovu důkladně promíchejte, aby bylo aditivum rovnoměrně rozptýleno v nátěrové hmotě. Přidáním aditiva vzniká hrubší povrch se zvýšenými protiskluzovými vlastnostmi.

UPOZORNĚNÍ : Výrobek použijte do 24 hodin od smíchání obou složek; při delší době odolnost a přídržnost rychle klesají. Pokud se předpokládá pouze částečné použití - přidejte pouze potřebný poměr obou složek. Pro některé odstíny získané z BASE A může být potřeba více nátěrů pro dosažení ideální kryvosti.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. říjen 2025

Paulín CZ, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz, tel.: 777 241 998