



FLOOR & TILES

Smaltový email pro exteriér i interiér

265 00

Použití Pololesklý vodou ředitelný dvousložkový email pro exteriér a interiér na bázi akrylátových pryskyřic, pigmentů a složek, které zvyšují přídržnou. Email se smíchá se složkou ke zvýšení přilnavosti PROMOTORE DI ADESIONE (kód 26550) v poměru 1:20. Konečný nátěr je velmi odolný oděru, vodě a tvoří uzavřený a skelný povrch (vetrifikuje).

Použití Je vhodný pro použití jak v interiéru, tak i v exteriéru pro dekoraci a ochranu podlah ve sklepech, garážích, skladech, halách, pro ohraničení parkovišť, nakládacích /vykládacích ploch apod. Může být aplikován v místech, kde je provoz vozidel. Je také vhodný pro aplikaci na vertikální zdi v prostředí, kde je vyžadována odolnost vůči kondenzující vodě nebo nahodilému kontaktu s vodou (koupelny, prádelny, kuchyně, kotelny apod.).

Typ podkladu Minerální podklady (beton, omítky), asfalt, keramika (obklady a dlažby), sklo

Technické parametry

- Typ pojiva	akrylátová emulze
- Adhezivní prostředek	silan v roztoku
- Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,12 ± 0,1 kg / l podle odstínu
- Viskozita dodávky pro bílé testování (ASTM D2196)	4 300 ± 500 cps
- Suchý zbytek v hmotnosti WHITE ENAMEL (EN ISO 3251)	45 ÷ 49%
- Suchý zbytek podle hmotnosti BASE A (EN ISO 3251)	30 - 34% 30 min.
- Bělost lesku (EN ISO 2813)	10 ÷ 20 lesk při 60 °; 35 ÷ 45 lesk při 85 °
- Tloušťka suchého filmu	cca 25 μm (na 1 nátěr)
- Klasifikace podle 2004/42/EU	Hodnota VOC(2010) výrobku k použití 119,08 g/l (A/j)

Aplikace štětec, váleček, nástřík

Zasychání při 20°C Na dotek 3 - 4 hodiny. Druhá vrstva : nátěr po 6-8 hodinách. Celkové zasychání : 24 - 48 hodin.

Rel. vlhkost max. 80%

Teplota při aplik. + 10 °C až + 35 °C

Vydatnost 12-14 m² / l na nátěr

Způsob dodávky Kovové obaly 0,75 l nebo 2,5 l

PŘÍPRAVA PODKLADU: - *Cementové podklady:* Jakékoliv nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsňte ho lehce zbrúšením. Očistěte vhodným detergentem, odstraňte prach a nečistoty a dobře opláchněte. Nechte zcela vyschnout. - *Asfalt:* omyjte tlakovým čističem a průmyslovými čisticími prostředky, abyste odstranili všechny stopy nečistot a olejových zbytků. Velmi pečlivě opláchněte a nechte uschnout. - *Keramika a sklo:* dokonale odmastěte a vyčistěte. V případě použití v koupelnách, prádelnách a v prostředí, kde se drží voda, použít specifické produkty pro odstraňování vápence při čištění podkladu. - *Staré smalty:* Veškeré nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsňte ho lehce zbrúšením. Očistěte čisticím prostředkem, který odstraní všechny stopy prachu, nečistot a dobře opláchněte. Nechte důkladně vyschnout.

ŘEDĚNÍ A MÍSENÍ PRODUKTU, APLIKACE: Nejdříve je nutno přidat 5 % vody (v případě transparentního nátěru přidat 12 % vody). **NEPROMÍCHÁVAT !** Ihned potom přidat v určeném poměru složku ke zvýšení přilnavosti PROMOTORE DI ADESIONE. Poměr mísení 40 ml PROMOTORE DI ADESIONE na jedno balení 750 ml a balení 135 ml PROMOTORE DI ADESIONE na balení 2,5 litrů. Dobře homogenizovat a aplikovat první vrstvu. Druhou vrstvu aplikovat po 6-8 hodinách. Prostor je pochůzný další den. U míst, kde bude provoz vozidel čekat 48-72 hodin.

UPOZORNĚNÍ : Výrobek používejte do 24 hodin od smíchání obou složek; při delší době odolnost a přídržnost rychle klesají. Pokud se předpokládá pouze částečné použití - přidejte pouze potřebný poměr obou složek. Pro některé odstíny získané z BASE A může být potřeba více nátěrů pro dosažení ideální kryvosti.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +40 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 36 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.**

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH208 Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –on. Může vyvolat alergickou reakci.

Doporučuje se : dodržovat základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Odpady: kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly: kód 15 01 04 Kovové obaly

rev. srpen 2020

Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám. 187/5, 602 00 Brno; www.barvir.cz; paulin@paulin.cz; tel. 777198111; tel. Zlín 732465464