Technický list revize: srpen 2025



FLOOR & TILES 26500

Vodou ředitelný dvousložkový smaltový email

POPIS FLOOR & TILES je vodou ředitelný saténový email pro interiér a exteriér na bázi akrylátových pryskyřic a pigmentů. Používá se v kombinaci s PROMOTER FLOOR&TILES, kód 26550, který zvyšuje přilnavost nátěru k podkladu. Nátěr vykazuje vysokou odolnost proti chůzi a poškrábání. Variantu NEUTRO lze po přidání PROMOTER FLOOR&TILES použít také jako transparentní saténový ochranný nátěr se zvýšenou odolností proti poškrábání. Přidáním FLOOR&TILES ADDITIVO ANTISCIVOLO, kód 26580, lze zvýšit protiskluzové vlastnosti povrchu. Výrobek splňuje požadavky systému HACCP podle nařízení (ES) č. 852/2004, příloha II, kapitola II, bod 1 b).

POUŽITÍ Je vhodný pro použití jak v interiéru, tak i v exteriéru. FLOOR & TILES je určen pro dekorativní a ochranné nátěry podlah a dalších povrchů v interiéru i exteriéru. Vhodný je například pro: podlahy sklepů, garáže, sklady a výrobní haly, prodejny, vyznačení parkovacích a nakládacích ploch, plochy s méně intenzivním provozem motorových vozidel, svislé stěny,stěny a podlahy v koupelnách a prádelnách vystavené kondenzaci nebo příležitostnému kontaktu s vodou.

Typ podkladu Minerální podklady (beton, omítky), asfalt, keramika (obklady a dlažby), kov, sklo

Technické parametry

- Typ pojiva	akrylátová emulze
- Adhezní prostředek	silan v roztoku
- Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,12 ± 0,1 kg / l podle odstínu
- Viskozita dodávky pro bílé testování (ASTM D2196)	4 300 ± 500 cps
- Suchý zbytek v hmotnosti WHITE ENAMEL (EN ISO 3251)	45 ÷ 49%
- Suchý zbytek podle hmotnosti BASE A (EN ISO 3251)	30 - 34% 30 min.
- Intenzita lesku bílé (EN ISO 2813)	10 ÷ 20 lesk při 60 °; 35 ÷ 45 lesk při 85 °
- Tloušťka suchého filmu	cca 25 µm (na 1 nátěr)
- Klasifikace podle 2004/42/EU	Hodnota VOC(2010) výrobku k použití 119,08 g/l (A/j)

Způsob aplikace: štětec, váleček, nástřik

Zasychání při 20°C: Na dotek 3 - 4 hodiny. Druhá vrstva : nátěr po 6-8 hodinách. Celkové zasychání : 24 - 48 hodin.

Rel. vlhkost: max. 80%

Teplota při aplik.: + 10 °C až + 35 °C

Vydatnost : **12-14 m^2** /l na nátěr

Způsob dodávky: Kovové obaly 0,75 l nebo 2,5 l

PŘÍPRAVA PODKLADU: *Cementové podklady*: Jakékoliv nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsněte ho lehce zbroušením. Očistěte vhodným detergentem, odstraňte prach a nečistoty a dobře opláchněte. Nechte zcela vyschnout. - *Asfalt:* omyjte tlakovým čističem a průmyslovými čisticími prostředky, abyste odstranili všechny stopy nečistot a olejových zbytků. Velmi pečlivě opláchněte a nechte uschnout. - *Keramika a sklo*: dokonale odmastěte a vyčistěte. V případě použití v koupelnách, prádelnách a v prostředí, kde se drží voda, použít specifické produkty pro odstraňování vápence při čištění podkladu. - *Staré smalty*: Veškeré nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsněte ho lehce zbroušením. Očistěte čisticím prostředkem, který odstraní všechny stopy prachu, nečistot a dobře opláchněte. Nechte důkladně vyschnout. *Kov*: Odstraňte veškeré stopy rzi, vyčistěte, odmastěte a ošetřete vhodným antikorozním prostředkem např. ZINCOLAC PRIMER Původní nesoudržné nátěry očistěte a přebruste vhodným brusným papírem.

ŘEDĚNÍ A MÍSENÍ PRODUKTU:

Do FLOOR & TILES nejprve přidejte: 5 % vody (V této fázi směs nepromíchávejte)

Následně přidejte odpovídající množství PROMOTER FLOOR&TILES:

0,75 l FLOOR & TILES + 40 ml PROMOTER

2,5 l FLOOR & TILES + 135 ml PROMOTER

Poté směs důkladně homogenizujte.

APLIKACE

Naneste první vrstvu.
Po 6–8 hodinách aplikujte druhou vrstvu.
Schnutí při 20 °C: na dotek: 3–4 hodiny
druhá vrstva: po 6–8 hodinách
celkové proschnutí: 24–48 hodin
pochůznost: následující den
zatížení motorovými vozidly: po 48–72 hodinách

BEZBARVÝ (NEUTRO) JAKO TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

NEUTRO lze použít jako transparentní ochrannou vrstvu: ke zvýšení odolnosti standardního systému FLOOR&TILES, jako ochranný nátěr proti poškrábání na vhodných soudržných površích.

Při použití jako vrchní ochranná vrstva systému FLOOR&TILES se aplikuje po dvou vrstvách bílého nebo barevného FLOOR&TILES.

Příprava: Do NEUTRO přidejte 12 % vody a následně odpovídající množství PROMOTER FLOOR&TILES. Důkladně promíchejte.

PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA

Pro zvýšení protiskluzových vlastností lze použít FLOOR&TILES ADDITIVO ANTISCIVOLO 26580. Přísadu přidejte až po smíchání FLOOR&TILES s PROMOTEREM a následně směs znovu důkladně promíchejte. Výsledkem je strukturovanější a hrubší povrch se zvýšenými protiskluzovými vlastnostmi.

UPOZORNĚNÍ : Neaplikujte na vlhké podklady ani na konstrukce zatížené vzlínající vlhkostí. Namíchaný produkt použijte do 24 hodin. Při delší době po smíchání dochází k rychlému poklesu adhezních a mechanických vlastností. Pokud nebudete používat celé balení, smíchejte pouze odpovídající poměr obou složek. U některých odstínů připravených z báze NEUTRO může být pro dosažení úplné kryvosti nutné aplikovat více vrstev.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +40 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 36 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM.

BEZPEČNOST PRÁCE A BEZPEČ. NORMY

EUH208 Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –on. Může vyvolat alergickou reakci.
Doporučuje se : dodržovat základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv.

LIKVIDACE OBALŮ

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Odpady: kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly: kód 15 01 04 Kovové obaly