Technický list




# LAMPOSTUCCO IN POLVERE

CE
EN 13279-1

## práškový vyhlazovací tmel 602 50

**Popis** Práškový vyhlazovací tmel na bázi velmi jemného alabastru pro použití v interiéru, který se před použitím smíchá s vodou.

**Použití** Pro spárování děr, trhlin, prasklin nebo malých nerovností na povrchu stěn v interiéru. Pro vyhlazování povrchu stěn v interiéru, jestliže chceme dosáhnout zcela rovného povrchu před následným natíráním. Má vynikající přilnavost, snadnou proveditelnost, malé smrštění a je tixotropní.

**Podklad** Běžná omítka – vápenná omítka, sádrová omítka, sádrokartony, atd.

| **Techn.parametry** | | |
|---|---|---|
| - | Typ pojiva | upravená alabastrová sádra |
| - | Měrná hmotnost | 0,700 ± 0,05 kg/l |
| - | Granulometrie (UNI EN 1015-1) | < 0,1mm |
| - | Směsná voda | 50 – 55% |
| - | Konzistence čerstvé malty (UNI EN 1015-1) | plastická tixotropní |
| - | Objem.hm. čerstvé malty (UNI EN ISO 2811-1) | 1,590 ± 0,050 kg/l |
| - | Zpracovatelnost při 20°C | 4 – 6 hod |
| - | Objem.hm. vytvrzené malty (UNI EN 1015-1) | 1,180 ± 0,05kg/l |
| - | Pevnost v ohybu (MPa) 28 dní (UNI EN 196-1) | 2,1 ± 0,2 MPa * |
| - | Pevnost v tlaku (MPa) 28 dní (UNI EN 196-1) | 4,2 ± 0,2 MPa * |
| - | Koeficient prostupnosti vodních par (μ) (UNI EN 1015-19) | cca 10 |
| - | Požární odolnost (UNI EN 13501-1) | třída A1 |
| - | Odpovídá normě (UNI EN 13279-1) | **B1-20-2** |

Upozornění: Vydatnost v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu podkladu v místnosti se může při zpracování lišit ! U označených techn. parametrů * se vycházelo z výsledků v laboratorních podmínkách!

**Aplikace** ohebná stěrka , zednická lžíce, hladítko - dle potřeby

**Teplota při aplik. +** 5°C až +28°C

**Vydatnost** *) **1,0 - 1,1 kg / m²** na 1 mm tloušťky

*) *Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

**Ředění** 50 – 55% záměsové vody

**Zasych. při 20°C** přebrušování po 10 - 12 hod. , přetíratelnost po 48 - 72hod. **Rel. vlhkost** max. 80% **Zpracovatelnost:** cca 3 - 4 hod.

**Způsob dodávky** 1kg , 5kg, 20kg plastový obal

**Upozornění a všeobecné pokyny**

Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché, bez mastnot. Podklady dobře navlhčit. Doporučuje se jedna vrstva izolačního nátěru FIXACRIL (obzvláště u velmi savých povrchů). Upozornění: míchání tmele ve špinavých kontejnerech zkracuje jeho dobu zpracovatelnosti. V horkém období opravené povrchy během prvních dvou hodin vlhčit. Neaplikovat na zmrzlé povrchy. Po aplikaci je třeba plochy po celou dobu zrání vlhčit.

**Zpracování, příprava podkladu**

Podklad musí být zcela čistý a suchý, beze stop mastnoty. Před štukováním nebo vyhlazováním se doporučuje podklad navlhčit. Smíchat dva váhové díly LAMPOSTUCCO IN POLVERE s jedním dílem vody. Velmi dobře promíchat.
**Příprava :** do čisté nádoby připravit 1 díl vody a poprášit 2 díly práškového tmele LAMPOSTUCCO IN POLVERE, poté nechat několik minut odstát. Ručně nebo mechanickým míchadlem promíchat, aby vznikla homogenní pasta bez hrudek. Pokud je nutné, přidávat postupně vodu až do získání dobře zpracovatelné směsi.
**Doba zpracování:** Směs je po zamíchání třeba zpracovat do 3 - 4 hodin , v závislosti na stavu a savosti podkladu. Mezi jednotlivými vrstvami udělat pracovní přestávku minimálně 12 hodin (při tenkovrstvých aplikacích). Přebrušovat nejdříve po 10 - 12 hodinách. Lze přetírat po 48 - 72 hodinách

**Skladování**

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně 12 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

**Bezpečnostní předpisy**

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

**Ostatní informace**
Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. říjen 2025

*Paulín CZ, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz, tel.: 777 241 998*