



MARMOLADA FINISH

vápenná barva

881 00

- Popis** Povrchová úprava stěn na bázi vápenného hydrátu, přírodních zemitých barviv, velmi bílých mikronizovaných plniv, přísad podporující adhezi.
- Použití** Jako povrchová úprava interiérů i exteriérů, kde je kladen důraz na prodyšnost a přírodní původ. Díky svým vlastnostem je vhodná zejména pro obnovu historických center, kde jsou vyžadovány tradiční výrobky pro reprodukci starobylých barev na bázi vápna.
- Podklad** Vápenné omítky, hrubá omítka, savé cementové podklady.

Technické parametry

Klasifikace (UNI 8681) Barva na vrchní vrstvu, ve vodní disperzi, jednosložková, chemicky reaktivně schnoucí, matná. (B4. C.0.C.2)

Typ pojiva	: vápenná kaše
Organický obsah	: < 5 %
Hustota (EN ISO 2811-1)	: 1,37 kg/litr ± 0,05
Viskozita dodávky při testování (ASTM D2196)	: 12 000 zn./s ± 2 000
pH při testování (UNI 8311)	: 13 ± 0,5
Suchý zbytek podle hmotnosti (EN ISO 3251)	: 49% ± 2
Bílý lesk (EN ISO 2813)	: < 5 lesk při 85° bodu bělosti
(PAU06-Y ODEČET SPEKTROFOTOMETREM)	: 90 ± 2
Kryvost (M.U. 1631)	: 93 ± 1
Ekvivalentní tloušťka vzduchu Sd (UNI EN ISO 7783)	: < 0,005 m (na 100 µm such filmu)
Prodyšnost pro vodní páru: (EN ISO 7783)	: Třída I (vysoká)

KLASIFIKAČNÍ SMĚRNICE 2004/42/ES:

Kat.A/a: VOC maximálně 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

Způsob dodávky 20 kg plastový obal

Příprava podkladu a pokyny k aplikačnímu cyklu

Vyzrálá minerální omítka : pokud je sprašující, naneste jeden nátěr fixačního prostředku FIXATIV (ředěný v poměru 1:3 s vodou) v závislosti na nasákavosti podkladu. Předem zkontrolujte správné ředění, aby omítka zůstala savá i po aplikaci fixačního prostředku.

Minerální omítka již natřená disperzními nátěry : odstraňte nátěr až po omítku pomocí penetrace SVERNIL odstraněním případných zbytků parním tlakovým čističem. Naneste vrstvu ISOMUR a počkejte 24 hodin. Proveďte vytmelení pomocí výrobku PAULINSANA INTO a poté první vrstvu přípravkem PAULINSANA RAS 550 smíchaným se 17 % vody a 6 % přípravku LAMPOLAT L615. Po 24 hodinách aplikujte druhou vrstvu výrobku PAULINSANA RAS R550 smíchaného s vodou a počkejte 10 dní.

V případě potřeby navlhčete podklad a krátkými a křížnými tahy štětce naneste MARMOLADA FINISH. Po nejméně 4 hodinách a v každém případě na dokonale suchý podklad naneste stejným způsobem druhou vrstvu. Vnější fasády musí být chráněny před deštěm po dobu nejméně 48-72 hodin (20°C), jelikož se mohou objevit bělavé skvrny.

VLASTNOSTI A APLIKACE:

Aplikace	: štětec
Ředění vodou	: 15 % hmotnosti u první vrstvy, 10 – 15 % hmotnostních následující nátěry
Doporučená vydatnost (PAU15)	: 0,200 kg/m ² na vrstvu *
Tloušťka suchého filmu na vrstvu (ISO 2808 - 5b)	: 50 μm
Zasychání při 20°C	: cca 12 hodin
Interval mezi vrstvami (UNI 10794)	: minimálně 4 hodiny
Okolní teplota	: + 5 °C a + 40 °C
Teplota při aplikaci	: + 5°C a + 40°C
Relativní vlhkost prostředí	: méně než 80%
Relativní vlhkost podkladu	: méně než 10%

UPOZORNĚNÍ:

- Omítky obsahující cement musí být dokonale vytvrzené.
- Neaplikujte na fasády na plném slunci nebo při silném větru.
- Na stejnou stranu neaplikujte různé šarže výrobku.
- Jakékoli přerušení během aplikace musí být provedeno na okrajích nebo technických spojkách.
- Vzhledem ke složení přípravku se mohou v závislosti na způsobu aplikace, klimatických podmínkách a nasákavosti podkladu vyskytovat světlé a tmavé mapy.
- Nevhodné pro vodorovné a nakloněné plochy vystavené povětrnosti.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. říjen 2025

Paulín CZ, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz, tel.: 777 241 998