



## MUROTEx EVO FREE

### Super bílá matná interiérová barva s vysokou kryvostí

466 00

**Popis** Prodyšná interiérová vodou ředitelná nástěnná barva, superbílá, krycí a matná, na bázi vinyl-ethylenové pryskyřice ve vodní emulzi, oxidu titaničitého, mikronizovaných plniv a přísad. Neobsahuje změkčovadla, koalescenty ani formaldehyd a obsah těkavých látek je téměř nulový. Splňuje požadavky stanovené v Minimálních environmentálních kritériích (CAM), ministerské vyhlášce č. 256 ze dne 23. června 2022, GURI.

**Použití** Pro konečnou úpravu vnitřních stěn a stropů. Díky své paropropustnosti je vhodná zejména do vlhkých prostor, jako jsou koupelny a kuchyně.

**Podklad** Běžná štuková, vápenná, sádrová omítka, betonů, sádrokarton, staré nátěry.

#### Technické parametry

- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,72 ± 0,05 kg/l
- Viskozita při kolaudaci	17 000 cps ± 2.000
- pH (UNI 8311)	8,5 ± 0,5
- Prodyšnost pro vodní páru (EN ISO 7783-2)	< 0,01 m na 140 μm (V1-vysoká).
- Lesk (bod 5.2 - EN ISO 2813)	< 10 lesk při 85° (matný)
- Faktor difuzního odporu proti prostupu vodní páry (μ)	< 70
- Maximální velikost částic (bod 5.3)	50 μm (jemně)
- Odolnost proti mokrému kartáčování (bod 5.4 EN 11998):	< 70 μm (Třída 5)
- Krycí schopnost (bod 5.5 EN ISO 6504-3):	>98 pro 5 m <sup>2</sup> /l (Třída 2)
- Emise těkavých látek	TRÍDA A +
- Klasifikace pro konečné použití (bod 4.1)	dekorativní
- Typ pojiva (bod 4.2)	organické pojiva

**Aplikace** Štětec, váleček, nástřík

**Tepl. při aplikaci** +5°C až +28°C

**Ředění vodou** 40 – 50 % objemově pro první vrstvu  
30 – 40 % objemově pro následné vrstvy

**Vydatnost<sup>\*)</sup>** 7-8 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr, doporučuji se alespoň 2 nátěry.

*\*)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

**Rel. vlhkost** max. 80%

**Rel. vlhkost podkladu** max. 10%

**Zasych. při 20°C** úplné po 12 hod, přetřátelnost nejdříve po 4 hod.

#### Klasifikace Směrnice 2004/42/ES:

Kat. A/a: maximální obsah VOC 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 1 g/l VOC.

**Způsob dodávky** 5, 14 1 plastový obal

#### Upozornění a všeobecné pokyny

Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché.

#### Zpracování, příprava podkladu

Nové povrchy, hotové vyzrálé omítky: Vyčistit odstraněním všech stop prachu. Aplikovat jednu vrstvu penetrace IDROTAK FREE nebo FIXATIV a počkat 12 hodin..

Již natřené povrchy pomocí omyvatelných barev: Odstranit části, které nejsou dokonale přilnuté, nečistoty a výkvěty. Případné plísň je třeba ošetřit BIOCIDEM. V případě potřeby tmelit vhodným produktem z řady a nechat řádně uschnout/vyzrát. Aplikovat jednu vrstvu penetrace IDROTAK FREE a počkat 12 hodin..

Stěny již natřené vápnem nebo jinými prodyšnými nátěry: Pokud je na povrchu více vrstev nátěrů, je nutné je úplně odstranit. Pokud ne, je třeba odstranit části, které nejsou dobře přilnuté, nečistoty a výkvěty. Případné plísň je nutné ošetřit BIOCIDEM. V případě potřeby proveďte tmelení pomocí LAMPOSTUCCO, následně aplikujte jednu vrstvu penetrace IDROTAK FREE a počkejte 12 hodin.

Sádrové podklady, sádrokarton : V případě potřeby provést tmelení pomocí LAMPOSTUCCO; aplikovat jednu vrstvu penetrace IDROTAK FREE a počkat 12 hodin.

Aplikovat MUROTEx EVO FREE v odpovídajícím zředění. Po alespoň 4 hodinách aplikovat druhou vrstvu.

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

**Bezpečnostní předpisy**

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

**Ostatní informace**

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. duben 2026

*Paulin CZ, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno; [www.paulin.cz](http://www.paulin.cz); [paulin@paulin.cz](mailto:paulin@paulin.cz), tel.: 777 241 998*