Technický list



SANOFINISH

exteriérová i interiérová barva 540 00

Popis Exteriérová i interiérová barva na bázi akryl-siloxanových kopolymerů ve vodní emulzi a minerálních plniv; velmi difúzní, vhodná také pro povrchovou úpravu sanačních omítek. Odpovídá normám EN 15457 (odolnost proti růstu hub) a EN 15458 (odolnost proti růstu řas).

Použití Jako exteriérová i interiérová povrchová úprava minerálních povrchů, nebo povrchů opatřených sanačními omítkami. Umožňuje velmi dobrou prodyšnost vodních par a má sjednocující efekt mezi sanovaným a původním povrchem.

Podklad Běžné minerální podklady, vápenné malty a sanační omítky.

Technické parametry

Klasifikace dle EN 1062-1 :	
- Typ pojiva	akryl-siloxanové kopolymery ve vodní emulzi
- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,60 ± 0,05 kg/l
- Viskozita	20.000 cps ± 2.000
- pH (UNI 8311)	8,5 ± 0,5
- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)	72 ± 2 % hm.
- Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)	14 % ± 1
- Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)	90 ± 1
- Krycí schopnost (EN ISO 6504-3)	> 99 na 5m^2/l (třída 2)
- Lesk (EN ISO 2813)	< 5 gloss při 85°
- Průměrná tloušťka celk. suchého filmu	80 -100 µm (E2)
- Maximální zrno (EN ISO 787-18)	50 µm
- Propustnost vodních par (EN ISO 7783-2)	< 0,1 m při 100µm
- Propustnost vody (EN 1062-3)	< 0,3 kg/m^2 x h ^{0,5}
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC(2010) max. 30g/l (A/a)

Aplikace štětec, plstěný váleček

Teplota při aplik. + 5 °C až + 28 °C **Rel. vlhkost** max. 80%

Ředění 10 – 20 obj. % (tj. na 14 l barvy max. 2,8 l vody) **Typ ředidla** Voda

Vydatnost *) **8 – 10 m^2 /l** na nátěr (doporučeny dva nátěry)

* *Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Zasych. při 20°C úplné po 12 hod., přetíratelnost po 6 hod.

Způsob dodávky 14 l plastový obal

Upozornění - Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché. - Neaplikovat na přehřáté povrchy na přímém slunci nebo za silného větru. - Minimálně 48 hod. chránit před přímým deštěm. - Nátěr musí být vždy dokončen v jednom cyklu. - Přerušení během instalace by mělo být provedeno vždy až na okrajích (rozích) stěn.

Zpracování, příprava podkladu

Při sanačním systému : natáhnout na podklad vyhlazovací maltu PAULINSANA RAS a nechat vyzrát cca 10 dní. Na vyzrálý povrch aplikovat jeden nátěr penetračního nátěru FIXACRIL a čekat 12 hodin, poté vhodně ředěný nátěr SANOFINISH a po cca 6 hod. aplikovat druhý nátěr. Nové vyzrálé zdivo s fajnovou omítkou : očistit od stop prachu, nanést jeden nátěr FIXACRIL a čekat 12 hod. Nanést vhodně ředěný SANOFINISH, po cca 6 hod. aplikovat 2. vrstvu. Eventuální staré a částečně degradované omítky : odstranit nesoudržné části, nečistoty a výkvěty. Případné nerovnosti zatmelit vhodným tmelem a nechat vyzrát. Po vyzrání na celou plochu aplikovat penetrační nátěr FIXACRIL a čekat 12 hod. Pro lepší estetický vzhled a v případě, že je podklad mírně nerovnoměrný použít základový nátěr SEVEN. Na větší nerovnosti použít vyhlazovací maltu LAMPOCIVIL R632, 10 dní vyzrát. Případné staré nátěry omítky : odstranit vhodným odstraňovačem nátěrů (např. SVERNIL), poté opláchnout vysokotlakou parou, nerovnosti zatmelit vhodným tmelem, poté nátěr hloubkovou rozpouštědlovou penetrací ISOMUR a čekat 12 hodin. Nanést vhodně ředěný SANOFINISH, po cca 6 hod. aplikovat druhou vrstvu.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. říjen 2025