



WALL DEFEND

Ochranný lak na zdivo v interiéru i exteriéru

891 00

Popis	Matná transparentní povrchová úprava pro vnitřní i venkovní použití na bázi akrylových pryskyřic ve vodní emulzi a přísad. Obzvláště odolný výrobek s nízkým usazováním nečistot a nízkou absorpcí vody. Minimalizuje estetické poškození způsobené poškrábáním a tabulový efekt na tmavých odstínech. Odolává světlu a snižuje degradaci barev způsobenou UV zářením na jasných odstínech.		
Použití	Vhodné pro ochranu probarvených omítek, fasádních barev, dekorativních povrchových úprav, cihel, pohledových betonů apod.		
Podklad	Minerální povrchy.		
Technické parametry	- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1) - Viskozita při kolaudaci - pH (UNI 8311) - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) - Lesk (bod 5.2 - EN ISO 2813): - Tloušťka suchého filmu na jednu vrstvu (ISO 2808 - 5b):	1,04 ± 0,03 kg/l 1800 cps ± 200 8,5 - 9,5 35 % ± 3 < 10 lesk při 85° (matný) 25 – 30 mikronů	
	- Klasifikace pro konečné použití (bod 4.1) - Typ pojiva (bod 4.2)	- dekorativní, ochranný - akrylové pryskyřice	
Aplikace	Štětec, váleček		
Tepl. při aplikaci	+5°C až +28°C		
Ředění	Vodou až 30 obj. % na první i druhý nátěr (tj. na 12,5 l barvy max. 3,75 l vody)		
Vydatnost^{*)}	12-15 m²/l na jeden nátěr, doporučují se alespoň 2 nátěry.	^{*)} Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.	
Rel. vlhkost	max. 80%	Rel. vlhkost podkladu	max. 10%
Zasych. při 20°C	úplné po 12 hod, přetíratelnost nejdříve po 4 hod.		
Způsob dodávky	12,5 l plastový obal		

Upozornění a všeobecné pokyny

Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché.

Zpracování, příprava podkladu

První vrstvu produktu naneste rovnoměrně. Po nejméně 6 hodinách a v každém případě, když je první vrstva zcela zaschlá, naneste druhou vrstvu. Konečné charakteristiky odolnosti jsou získány sedm dní po aplikaci. WALL DEFEND, kromě toho, že povrch zprůhlední, může mírně upravit intenzitu podkladové úpravy.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 36 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Doporučuje se používání vhodných ochranných prostředků, jako ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití vyhledat lékaře.

Klasifikace Směrnice 2004/42/ES:

Kat. A/a: maximální obsah VOC 200 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 200 g/l VOC.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.