



WALL DEFEND

Transparentní ochranný nátěr

891 00

Popis	Matná transparentní povrchová úprava pro vnitřní i venkovní použití na bázi akrylových pryskyřic ve vodní emulzi a přísad. Obzvláště odolný výrobek s nízkým usazováním nečistot a nízkou absorpcí vody. Minimalizuje estetické poškození způsobené poškrábáním a tabulový efekt na tmavých odstínech. Odolává světlu a snižuje degradaci barev způsobenou UV zářením na jasných odstínech.																		
Použití	Vhodné pro ochranu probarvených omítek, fasádních barev, dekorativních povrchových úprav, cihel, pohledových betonů apod.																		
Podklad	Minerální povrchy.																		
Technické parametry	<table><tr><td>- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)</td><td>1,04 ± 0,03 kg/l</td></tr><tr><td>- Viskozita při kolaudaci</td><td>1800 cps ± 200</td></tr><tr><td>- pH (UNI 8311)</td><td>8,5 - 9,5</td></tr><tr><td>- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)</td><td>35 % ± 3</td></tr><tr><td>- Lesk (bod 5.2 - EN ISO 2813):</td><td>< 10 lesk při 85° (matný)</td></tr><tr><td>- Tloušťka suchého filmu na jednu vrstvu (ISO 2808 - 5b):</td><td>25 – 30 mikronů</td></tr><tr><td>- Klasifikace pro konečné použití (bod 4.1)</td><td>dekorativní, ochranný</td></tr><tr><td>- Typ pojiva (bod 4.2)</td><td>akrylové pryskyřice</td></tr></table>			- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,04 ± 0,03 kg/l	- Viskozita při kolaudaci	1800 cps ± 200	- pH (UNI 8311)	8,5 - 9,5	- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)	35 % ± 3	- Lesk (bod 5.2 - EN ISO 2813):	< 10 lesk při 85° (matný)	- Tloušťka suchého filmu na jednu vrstvu (ISO 2808 - 5b):	25 – 30 mikronů	- Klasifikace pro konečné použití (bod 4.1)	dekorativní, ochranný	- Typ pojiva (bod 4.2)	akrylové pryskyřice
- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,04 ± 0,03 kg/l																		
- Viskozita při kolaudaci	1800 cps ± 200																		
- pH (UNI 8311)	8,5 - 9,5																		
- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)	35 % ± 3																		
- Lesk (bod 5.2 - EN ISO 2813):	< 10 lesk při 85° (matný)																		
- Tloušťka suchého filmu na jednu vrstvu (ISO 2808 - 5b):	25 – 30 mikronů																		
- Klasifikace pro konečné použití (bod 4.1)	dekorativní, ochranný																		
- Typ pojiva (bod 4.2)	akrylové pryskyřice																		
Aplikace	Štětec, váleček																		
Tepl. při aplikaci	+5°C až +28°C																		
Ředění	Vodou až 30 obj. % na první i druhý nátěr (tj. na 12,5 l barvy max. 3,75 l vody)																		
Vydatnost ^{*)}	12-15 m²/l na jeden nátěr, doporučují se alespoň 2 nátěry.	*)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.																	
Rel. vlhkost	max. 80%	Rel. vlhkost podkladu	max. 10%																
Zasych. při 20°C	úplné po 12 hod, přetřítelnost nejdříve po 4 hod.																		
Způsob dodávky	12,5 l plastový obal																		

Upozornění a všeobecné pokyny

Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché.

Zpracování, příprava podkladu

První vrstvu produktu naneste rovnoměrně. Po nejméně 6 hodinách a v každém případě, když je první vrstva zcela zaschlá, naneste druhou vrstvu. Konečné charakteristiky odolnosti jsou získány sedm dní po aplikaci. WALL DEFEND, kromě toho, že povrch zprůhlední, může mírně upravit intenzitu podkladové úpravy.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.