

FERRONOTTE ANTICO

Metalický dekorativní nátěr

Popis FERRONOTTE ANTICO je originální metalický dekorativní nátěr pro designová řešení povrchů v interiéru. Odstíny této barvy lze vytvářet efekty zkorodovaného kovu v různých podobách. Takto se dosáhne až realistických chromatických odstínů a struktur zkorodovaného kovu se zachováním vysoké paropropustnosti povrchu.

Použití Povrchy upravené FERRONOTTE ANTICO zajímavě doplňují další přírodní materiály, které jsou součástí interiéru. V kombinaci s dalšími stavebními materiály a jednoduchými liniemi moderního bydlení se dosahuje žádaného dekorativního účinku. Povrchy upravené FERRONOTTE ANTICO mohou být ztvárněny různými kreativními způsoby dle požadavků bytového architekta. Výběrem odstínů a použitou aplikační technikou se vytváří originální efekt a struktura zkorodovaného železa. FERRONOTTE ANTICO vytváří omyvatelné a vysoce odolné povrchy proti oděru. FERRONOTTE ANTICO je nehořlavé a šetrné k lidem a životnímu prostředí.

Podklad Zdivo, omítky, beton, sádkokarton apod.

Technické parametry

- Typ pojiva	Akrylátové
- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	1,23 ±0,05 g/ml
- Viskozita	18000 ± 4000 cps
- pH (UNI 8311)	7 – 9
- Prostup vodních par (UNI ISO 7783-2:2001)	$S_d = 0,0170\text{m}$ (tl.=166 μm) $\mu=103$
- Klasif.stupeň faktoru difúzního odporu	vysoký (tř. V1)
- Odolnost proti mytí a oděru (UNI 10560: 1996)	3000 cyklů
- Stupeň zašpinění (UNI 10792)	L=1.15 velmi nízká
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010) max. do 35g/l

Aplikace štětec, váleček, nerezové hladítko

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Ředění Neředěný (ihned k použití) Pracovní nástroje musí být omyté vodou ihned po použití.

Vydatnost *) 5-7 m² / kg pro dvě vrstvy

*)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.

Rel. vlhkost max. 75 %

Zasych. při 23±2°C na dotek 3 - 4 hodiny; celkové 12 - 14 hodin.

Způsob dodávky 1 kg plastový obal

Příprava podkladu: Nové omítky nebo sádrové podklady: – Ujistěte se, že omítka je suchá a řádně vyzrálá (minimálně čtyři týdny). – Pokud je to nutné, vyrovnat podklad vhodným vyrovnávacím tmelem. – Naneste vhodný penetrační nátěr (FIXACRIL). – Aplikujte jednu nebo dvě vrstvy nátěrové dekorativní stěrky časovém rozmezí 4-5 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Staré podklady a omítky: – Pokud starý nátěr není zcela ukotven, musí být odstraněn mechanicky. Naneste vhodný penetrační nátěr. – Aplikujte jednu nebo dvě vrstvy nátěrové dekorativní stěrky. – Při aplikaci dvou vrstev časové rozmezí 4-5 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Způsob použití :

Aplikace může být provedena mnoha různými způsoby a s mnoha různými nástroji. V závislosti na způsobu zvolené aplikace dostanete nové a odlišné estetické efekty.

Příklady použití: - **efekt „corten“** - Zručností, originalitou a typem použitého nářadí lze vytvářet neopakovatelné efekty rezavého kovu, bronzu, stříbra apod.

- **efekt „břidlice“** - FERRONOTTE ANTICO se na připravený podklad nanese štětcem ve zvoleném odstínu. Po zaschnutí se na povrchu tahy štětce vytvoří plochy v mírně odlišném odstínu od podkladu a houbou se zatřou do původní struktury.

Skladování Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat - doporučeno do 12 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED MRAZEM.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Doporučuje se: dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek jako rukavice a vhodný pracovní oděv.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111. Kategorie odpadu: O ostatní odpad. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Obaly -Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí