



LAMPOSTUCCO

vyhlazovací vodou ředitelný tmel

601 00

- Popis** Vodou ředitelný tmel v pastě pro vyhlazování povrchu dřeva a zdiva v interiéru.
- Použití** Pro vyrovnávání a spárování povrchu stěn nebo dřeva v interiéru, které mají drobné nerovnosti, malé praskliny, trhliny nebo tam, kde je třeba docílit velmi hladkého a jednotného povrchu.
- Podklad** Dřevo, běžná omítka, sádrová omítka, sádrokartony, atd.

Technické parametry

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Typ pojiva | Vinylový kopolymer |
| - Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1) | 1,88 ± 0,05 kg/l |
| - Viskozita | 1.000.000 cps ± 50.000 |
| - pH (UNI 8311) | 8,5 ± 0,5 |
| - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) | 78 ± 2 % hm. |
| - Množství pojiva v such. zbytku (UNI EN ISO 3251) | 4% ± 0,5 |
| - Tloušťka suchého filmu (ISO 2808-5b) | cca 300 μm |
| - Klasifikace podle 2004/42/EU | hodnota VOC (2010) max. 30g/l (A/g) |

Teplota při aplik. +5 °C až +28 °C

Aplikace Špachtle nebo ocelová stěrka. Při štukování velkých tloušťek může mít výrobek tendenci ke zvrásnění, v tomto případě se doporučuje následné přebroušení.

Ředění Neředit, případně lehce zředit (1-2 %) vodou.

Vydatnost *) **1 kg/ m²** (cca na 0,3 mm tloušťky) **)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Rel. vlhkost max. 80%

Zasych. při 20°C 12 hod., přebroušení po 3 - 4 hod., mezi nátěry 12 hod.

Přetírat běžnými vodou ředitelnými nátěry a tradičními syntetickými nátěry. Doporučuje se jedna vrstva izolačního nátěru FIXACRIL.

Upozornění: v případě větších prasklin a děr může mít zasychání delší interval.

Způsob dodávky 1kg plastový obal

Zpracování, příprava podkladu

Dřevo: podklad musí být zcela čistý a suchý. Staré snadno odstranitelné nátěry nebo dřevěné třísky mechanicky odstranit.

Sádrová omítka nebo běžná omítka: musí být zcela čistá, suchá a okartáčovaná. Je-li povrch velmi prašný, aplikovat vodou ředitelný nátěr izolantu FIXACRIL. Tmel je snadno přetíratelný.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném obalu označeným etiketou. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří-systém managementu jakosti ISO 9001:2000

Bezpečnost práce a bezpeč.

EUH208 Obsahuje: Směs (3:1):5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Doporučuje se : dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek, jako ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc : při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití nic nepodávat ústy, pokud je osoba v bezvědomí vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.